


# tesa® 60384

## Produkt Informasjon



100 µm dobbeltsidig grå elektrisk ledende vevd tape

### Produktbeskrivelse

tesa® 60384 er en grå dobbeltsidig elektrisk ledende tape. Den består av et elektrisk ledende vevd bæremateriale og en elektrisk ledende akrykleber.

### Funksjoner

- Høy sammenføyningssevne med svært høy klebekraft
- Fremragende frastøtningsbestandighet
- God elektrisk ledningsevne i XYZ-retningen, selv ved høye temperaturer og høy luftfuktighet
- God rivebestandighet

### Applikasjon

- EMC-applikasjoner
- FPC-jording
- Jording av antenne
- Applikasjoner som gir beskyttelse mot elektrostatisk utladning

### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

### Produktinnhold

|                  |                         |                 |             |
|------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| • Bæremateriale  | Elektrisk ledende vev   | • Farge         | Grå         |
| • Klebetype      | Elektrisk ledende akryl | • Linerfarge    | Transparent |
| • Type liner     | PET                     | • Linertykkelse | 23 µm       |
| • Total tykkelse | 100 µm                  |                 |             |

### Egenskaper / ytelsesverdier

|                                       |                        |                                         |                  |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| • Avrulling av liner                  | Lett                   | • Surface resistance x-y-direction      | 0.3 Ohm / square |
| • Kontaktmotstand z-retning (initial) | 0.06 Ohm / square inch | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 180 °C           |
| • Statisk strekkholdkraft ved 40°C    | veldig bra             |                                         |                  |

### Adhesjon til

|                                   |        |                                      |         |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 8 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 10 N/cm |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|

# tesa<sup>®</sup> 60384

## Produkt Informasjon

### Ytterligere informasjon

- 50 µm tett frigjøringsbelegg (utenpå rullen)
- 23 µm lett avtakelig dekkpapir

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60384>