

tesa® 58381

Produkt Informasjon

tesa® 58381

Produktbeskrivelse

Den 25µm hvite PET-filmbaksiden gir utmerket elektrisk isolasjonsevne. PET-liner sikrer at den kan frigjøres uten limrester og er vennlig mot konverteringsprosessen. Den er utstyrt med FR-modifisert akryl for å sikre at tapen oppfyller UL94 VTM-2 flammehemmingsnivå.

Funksjoner

- Svært god klebestyrke
- Visst flammehemmende nivå VTM2 i henhold til UL94
- Utmerket elektrisk isolasjonsevne
- Vennlig mot konverteringsprosessen
- Halogenfri

Applikasjon

- Elektrisk isolasjonsbeskyttelse på metalleder med flammehemmende egenskaper
- Innkapsling av brannbeskyttelsesmateriale

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PET | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klebetype | FR acrylic | • Linerfarge | Transparent |
| • Type liner | PET-film | • Linertykkelse | 25 µm |

Produktsortiment

- | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|------|
| • Tilgjengelig dekkpapi | PET-film | • Tilgjengelige farger | hvit |
|-------------------------|----------|------------------------|------|

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|--------|
| • Bruddforlengelse | 111.5 % | • Gjennomslagspenning | 6000 V |
| • Bruddstyrke | 39.9 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | | | |
|---|--------|------------------------------------|----------|
| • Klebeevne på Aluminium (umiddelbart) | 5 N/cm | • Adhesion to ASTM (initial) | 5.6 N/cm |
| • Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager) | 6 N/cm | • Adhesion to ASTM (after 14 days) | 6.5 N/cm |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=58381>

tesa® 58381

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=58381>