


tesa® 58363

Produkt Informasjon



150 µm dobbeltsidig transparent PET-filmteip

Produktbeskrivelse

Den takfiste akrykleberen gir dette produktet god avskjæringsstyrke og svært høy dynamisk skjærstyrke (>2MPa) mellom to polare underlag. Den 100µm transparente PET-filmryggen gir utmerket elektrisk isolasjonsevne. Glassinbeskyttelsen sørger for enkel frigjøring uten limrester. Produktet oppfyller de strenge kravene til miljø og langvarig holdbarhet i bilindustrien.

Funksjoner

- Utmerket elektrisk isolasjonsevne
- Enkel å bearbeide i konverteringsprosesser
- Pålitelig heft til polare underlag
- Høy dynamisk skjærstyrke mellom polare underlag (>2MPa)

Applikasjon

- Krevende festebruk i EV-batterier
- Montering celle til celle

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| • Bæremateriale | PET | • Total tykkelse | 150 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Farge | Transparent |
| • Type liner | Pergamyn | • Linerfarge | Brun/blå logo |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|------------|
| • Gjennomslagsspenning | 14800 V | • Temperaturbestandighet | veldig bra |
| • Maksimal temperaturbestandighet | 125 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 125 °C |
| • Minste temperaturlast | -40 °C | | |

Adhesjon til

- | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|----------|
| • Klebeevne på Aluminium (umiddelbart) | 3.8 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 4.1 N/cm |
| • Klebeevne på PC (umiddelbart) | 4.8 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 6.2 N/cm |

tesa® 58363

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=58363>