

tesa® ACXplus 73210

Produkt Informasjon

1000 µm dobbeltsidig akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 73210 er en høytytelses, dobbeltsidig akrylskumtape med utmerket transparens. Dens viskoelastiske egenskaper absorberer stress, fyller hull og gir sterke, varige forbindelser – selv på ujevne overflater. Den er spesielt utviklet for liming av transparente eller translusente materialer som glass, akryl eller polykarbonat, og gir en nærmest usynlig skjøt. Den optiske klarheten gjør den ideell for applikasjoner som krever sømløst og estetisk finish.

Funksjoner

- Høy optisk klarhet – utviklet for liming av transparente underlag
- Sterk og holdbar limstyrke – motstandsdyktig mot temperatur, UV og aldring
- Kompenserer for termisk utvidelse i limte deler
- Utmerket heft til transparente plastmaterialer og glass
- Umiddelbar klebeevne med høy sluttstyrke
- PFAS/PFOS-fri sammensetning: Produsert uten perfluoreerte stoffer, for sikrere og mer bærekraftige limeløsninger.

Applikasjon

tesa® 73210 passer for en rekke krevende limingsapplikasjoner, inkludert:

- Transparente skilt og navneskilt
- Montering av transparente dekorpaneler
- Liming av translusente profiler
- Applikasjoner som krever nærmest usynlige limlinjer (f.eks. butikkdisplayer, hvitevarer og elementer til interiørdesign)

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 1000 µm |
| • Klebetype | Ren akryl | • Farge | Transparent |
| • Type liner | Hvit | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 180 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 100 °C |
|---|--------|---|--------|

tesa® ACXplus 73210

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	15 N/cm	• Klebeevne på PMMA (etter 14 dager)	18 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	28 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	14 N/cm
• Klebeevne på Glass (etter 14 dager)	23 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	15 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	23 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	25 N/cm
• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	15 N/cm		

Ytterligere informasjon

tesa® 73210 er egnet for både innendørs og utendørs bruk. Den gir pålitelig ytelse ved et bredt spekter av temperaturer og miljøforhold. For best resultat må overflatene være rene, tørre og fri for forurensninger. Det anbefales å gjennomføre applikasjonsspesifikk testing før fullskala bruk. For teknisk support og best limresultat, kontakt en tesa®-spesialist.

Alternativer for liner:

- PV26: Hvit papirliner – umerket (160 µm)

Tilgjengelig tykkelse i tillegg:

- tesa® 73205 - 500µm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=73210>