

tesa® ACXplus 73308

Produkt Informasjon

800 µm dobbeltsidig akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® 73308 akryl kjernetape er en høytytende, dobbeltsidig skumtape utviklet for krevende limingsapplikasjoner. Med sin sorte, 800 µm tykke tilpasningsdyktige akrylkjerne og modifiserte akryllim gir den sterke, holdbare limfuger. Den egner seg spesielt godt til de fleste pulverlakkerte overflater, samt glass og mange plastmaterialer, og tilbyr allsidige festemuligheter på et bredt spekter av underlag. Designet for å erstatte tradisjonelle mekaniske festemidler muliggjør den slanke, rene design uten å gå på kompromiss med styrken. Den viskoelastiske egenskapen sikrer utmerket spredning av belastning og gaputfylling, selv på ujevne overflater. tesa® 73308 er ideell for permanent liming der pålitelighet og estetikk er avgjørende.

Funksjoner

- Høy styrke, permanent limeløsning med langvarig holdbarhet
- Viskoelastisk akrylskumkjerne for utmerket tilpasningsevne og belastningsdemping
- Fester godt til høy-, mellom- og lavenergioverflater inkludert pulverlakkerte overflater, metaller, plast og glass
- Eliminerer behovet for nagler, skruer, sveising eller flytende lim
- Sort farge med papirdeksel for enkel håndtering og diskret montering
- Utmerket motstandsdyktighet mot fukt, temperatur og ytre påkjenninger
- Muliggjør bruk av tynnere, lettere og ulike materialer
- Umiddelbar håndteringsstyrke med trykkfølsomt lim
- PFAS/PFOS-fri sammensetning: Produsert uten perfluorerte stoffer, og støtter sikrere og mer bærekraftige limløsninger.

Applikasjon

tesa® 73308 er egnet for en rekke krevende limingsapplikasjoner, inkludert:

- Dekorative lister og panelmontering i hvitevarer og elektronikk
- Navneskilt- og logo-festing på forbruker- og industriprodukter
- Montering av elektroniske displayer og touch-paneler
- Montering av panel-til-ramme og stiver-til-panel
- Liming av glass til metall i ovns- og vaske-/tørkedører
- Innvendig og utvendig liming i nyttekjøretøy og jernbanevogner
- Montering av skilt og display
- Tetningslist- og pakningsliming i HVAC og hvitevarer
- Strukturell liming i bygg og generell industri

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Type liner	Hvit
• Klebetype	Modifisert akryl	• Total tykkelse	800 µm

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=73308>

tesa® ACXplus 73308

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 160 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 100 °C |
|---|--------|---|--------|

Adhesjon til

- | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS (etter 14 dager) | 22 N/cm | • Klebeevne på PMMA (etter 14 dager) | 37 N/cm |
| • Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager) | 26 N/cm | • Klebeevne på PS (etter 14 dager) | 20 N/cm |
| • Klebeevne på Glass (etter 14 dager) | 28 N/cm | • Klebeevne på PVC (etter 14 dager) | 41 N/cm |
| • Klebeevne på PC (etter 14 dager) | 40 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 31 N/cm |
| • Klebeevne på PET (etter 14 dager) | 18 N/cm | | |

Ytterligere informasjon

tesa® 73308 egner seg både for innendørs og utendørs bruk. Den gir pålitelig ytelse over et bredt temperaturområde og i varierende miljøforhold. For optimale resultater må overflatene være rene, tørre og fri for forurensninger. Det anbefales å utføre applikasjonsspesifikk testing før fullskala bruk. For teknisk støtte og beste limresultat, kontakt en tesa®-spesialist.

Liner-alternativer:

- PV25: Hvitt papirdeksel (PE-belagt) – umerket (130 µm)

Ekstra tilgjengelig tykkelse:

- tesa® 73305 – 500 µm
- tesa® 73311 – 1100 µm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=73308>