

tesa® ACXplus 73205

Produkt Informasjon

500 µm dobbeltsidig akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 73205 er en høytytelses dobbeltsidig akrylskumtape med utmerket transparens. Dens viskoelastiske egenskaper absorberer belastning, fyller hulrom, og gir sterke, varige sammenføyninger – selv på ujevne overflater. Den er spesielt utviklet for liming av transparente eller translusente materialer som glass, akryl eller polykarbonat, og gir en nesten usynlig sammenføyning. Den optiske klarheten gjør den ideell for applikasjoner som krever sømløse og estetiske finish.

Funksjoner

- Høy optisk klarhet – utviklet for sammenføyning av transparente underlag
- Varig limstyrke – motstandsdyktig mot temperatur, UV og aldring
- Kompenserer for termisk utvidelse i sammenføyde deler
- Utmerket vedheft til transparente plastmaterialer og glass
- Umiddelbar heft med høy endelig limstyrke
- PFAS/PFOS-fri sammensetning: Produsert uten perfluoreerte stoffer, for tryggere og mer bærekraftige limeløsninger.

Applikasjon

tesa® 73205 egner seg for en rekke krevende limingsapplikasjoner, inkludert:

- Gjennomsiktige skilt og navneskilt
- Montering av transparente dekorative paneler
- Liming av translusente profiler
- Applikasjoner som krever tilnærmet usynlige limfuger (f.eks. butikkdisplay, hvitevarer og interiørelementer)

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	500 µm
• Klebetype	Ren akryl	• Farge	Transparent
• Type liner	Hvit		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Temperaturbestandighet, kort varighet	180 °C	• Temperaturbestandighet, lang varighet	100 °C
---	--------	---	--------

tesa® ACXplus 73205

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	15 N/cm	• Klebeevne på PMMA (etter 14 dager)	12 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	19 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	11 N/cm
• Klebeevne på Glass (etter 14 dager)	20 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	14 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	16 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	20 N/cm
• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	13 N/cm		

Ytterligere informasjon

tesa® 73210 egner seg for både innendørs og utendørs bruk. Den gir pålitelig ytelse under et bredt spekter av temperaturer og miljøforhold. For optimalt resultat må overflatene være rene, tørre og fri for forurensninger. Det anbefales å utføre applikasjonsspesifikk testing før fullskala bruk. For teknisk støtte og beste limeresultat, kontakt en tesa®-spesialist.

Liner-alternativer:

- PV26: Hvit papirliner – umerket (160 µm)

Tilgjengelig tykkelse i tillegg:

- tesa® 73210 - 1000 µm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=73205>