

tesa® ACXplus 79008

Produkt Informasjon



Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	800 µm
• Klebetype	LSE	• Farge	Grå
• Type liner	PE	• Linerfarge	Blå

Egenskaper / ytelsesverdier

• Aldringsbestandighet (UV)	god	• Statisk strekkholdkraft ved 90°C	veldig bra
• Fuktbestandighet	veldig bra	• Temperaturbestandighet, kort varighet	120 °C
• Kjemikaliebestandig	god	• Temperaturbestandighet, lang varighet	95 °C
• Kuldesjokkbestandighet	veldig bra	• Temperature range	-40 to 95

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	35 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 3 dager)	40 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 3 dager)	35 N/cm	• Klebeevne på Stål	30 N/cm
• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	30 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	30 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=79008>