

Product Information

Avtakelig d/s PET-lerret, Differensiert gummibasert klebesystem

tesa® 4939 er en dobbeltsidig gulvleggingstape som er laget av et sterkt bæremateriale av PET-lerret i kombinasjon med et differensiert gummiklebesystem. Tapen brukes ofte til midlertidig gulvlegging i forbindelse med arrangementer eller renoveringer. Den spesielt sammensatte kleberen på den åpne siden sikrer høy initial sammenføyningsstyrke samtidig med at tapen kan fjernes fra de vanligste overflatene igjen i opptil 14 dager uten å etterlate rester. tesa® 4939 sikrer sterkt hold på forskjellige underlag med høye og lave energinivå. Gulvleggingstapen har en fremragende statistisk forskyvningsbestandighet og kan rives over for hånd.

Main Application

- tesa® 4939 brukes til midlertidig montering av tekstile gulvbelegg i forbindelse med messer, utstillinger, kongresser og renoveringer
- Tapen kan rives for hånd, og etterlater ingen rester etter fjerning

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technical Data

• Bæremateriale	Tekstil	• Bruddforlengelse	40 %
• Farge	white	• Bruddstyrke	50 N/cm
• Total tykkelse	235 µm	• Type liner	glassine
• Klebetype	synthetic rubber	• Linerfarge	brown

Adhesion to

• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	5.0 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	5.5 N/cm
• Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart)	7.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (linerside, etter 14 dager)	8.0 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	2.5 N/cm	• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	2.0 N/cm
• Klebeevne på PE (linerside, umiddelbart)	4.5 N/cm	• Klebeevne på PE (linerside, etter 14 dager)	5.0 N/cm
• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	4.5 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	2.5 N/cm
• Klebeevne på PP (linerside, umiddelbart)	6.5 N/cm	• Klebeevne på PP (linerside, etter 14 dager)	5.0 N/cm

Properties

• Temperaturbestandighet (Korttids-)	80 °C	• Kjemikaliebestandig	●●●●
• Temperaturbestandighet (Langtids-)	40 °C	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	●●●●●
• Klebeevne	●●●●●	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	●●●●
• Aldringsbestandighet (UV)	●●	• Statisk strekkholdkraft ved 70°C	●●
• Fuktbestandighet	●●●	• Dugg	●●●●●

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●●● very good ●●●● good ●● medium ● low

tesa® 4939

Product Information



Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=04939>