



tesa® 61908

Product Information



Dobbeltklebende posetape med fingerlift

Produktbeskrivelse

tesa® 61908 er en transparent dobbeltsidig tape av PP-materiale og akrylklebestoff.

tesa® 61908 viktige egenskaper:

- Sikker bindekraft på PE og PP
- Rød PP-filminnlegg kan lett skjæres med vanlige varmeledningssystemer

Applikasjon

- Permanent poseforsegling for PE/PP- og polymer-posere
- Permanent poseforsegling for medisinske posere

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PP-film	• Farge	Transparent, Optisk klar
• Klebetype	Modifisert akryl, Akryl	• Linerfarge	Rød, Transparent
• Type liner	PP	• Linertykkelse	80 µm
• Total tykkelse	100 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	140 %	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
• Bruddstyrke	20 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	good
• Aldringsbestandighet (UV)	very good	• Klebeevne	good
• Kjemikaliebestandig	good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	80 °C
• Fuktbestandighet	very good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	120 °C
• Bestandig over for bløtgjørere	medium, good		



tesa[®] 61908

Product Information

Klebekraft

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	7.9 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	8.5 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	10.7 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	5.1 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	6.6 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	6.2 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	9.7 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	7.2 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	8.5 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	10.7 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	11.3 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	6.8 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	3.5 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	11.5 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	4.3 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	8.7 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	6 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	13.7 N/cm

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=61908>