tesa® 4967

Product Information



Dobbeltklebende monteringstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4967 er en klar, dobbetklebende polyestertape med akrylkleber til montering av lette eller fleksible emner.

- Særdeles god kombinasjon av gripeevne, klebekraft og trekkholdkraft
- Meget temperaturbestandig
- Tåler høy belastning

Applikasjon

- Montering av linser i mobiltelefoner
- Feste av ABS-plastdeler i bilindustrien
- Feste av dekorative profiler og listeverk i møbelbransjen

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PET-film	• Total tykkelse	160 µm
• Klebetype	Modifisert akryl	• Farge	transparent

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	50 %	• Klebeevne	good
• Bruddstyrke	20 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
• Aldringsbestandighet (UV)	very good	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	good
• Bestandig over for bløtgjørere	good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	200 °C
• Fuktbestandighet	very good		
• Kjemikaliebestandig	good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	100 °C

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=04967

tesa® 4967

Product Information

Klebekraft

- Klebeevne på ABS (Umiddelbart) 9.8 N/cm
- Klebeevne på ABS (etter 14 dager) 10.8 N/cm
- Klebeevne på Aluminium (umiddelbart) 9.6 N/cm
- Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager) 12.2 N/cm
- Klebeevne på PC (umiddelbart) 11.7 N/cm
- Klebeevne på PC (etter 14 dager) 13.1 N/cm
- Klebeevne på PE (umiddelbart) 5.2 N/cm
- Klebeevne på PE (etter 14 dager) 5.7 N/cm
- Klebeevne på PET (umiddelbart) 9.3 N/cm
- Klebeevne på PET (etter 14 dager) 10.5 N/cm
- Klebeevne på PP (Umiddelbart) 5.3 N/cm
- Klebeevne på PP (etter 14 dager) 7 N/cm
- Klebeevne på PS (umiddelbart) 10.2 N/cm
- Klebeevne på PS (etter 14 dager) 11.1 N/cm
- Klebeevne på PVC (umiddelbart) 8.9 N/cm
- Klebeevne på PVC (etter 14 dager) 11.9 N/cm
- Klebeevne på Stål (umiddelbart) 12 N/cm
- Klebeevne på Stål (etter 14 dager) 13.4 N/cm

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=04967