



tesa[®] 4687

Product Informatie



Standaard PE-gelamineerde textieltape

Product Omschrijving

tesa[®] 4687 is een drukgevoelige zelfklevende tape op basis van een drager van textiel en een op rubber gebaseerde kleefstof. De drager van textiel is gemaakt van stof en is gelamineerd met een gekleurde polyethyleenfolie. De reparatietape kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Functies:

- Sterke grip op gladde en ruwe oppervlakken
- *Weerbestendig tot 1 week buitenshuis
- *Makkelijk afwikkelen, comfortabel hanteren en eenvoudig verwijderen

Toepassing

- *Afplakken van oppervlakken tijdens zandstralen
- *Beschermende folie bevestigen
- *Bundelen van draden
- *Tijdelijke bevestiging

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| • Drager | PE-geëxtrudeerd textiel | • Totale dikte | 260 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Dikte van de tape | _NULL µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------------|---------|--|------------------------|
| • Rek bij breuk | 20 % | • Schuurbestendigheid | goed |
| • Rekkraft | 55 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 80 °C |
| • Bedrijfstemperatuur tot | 60 °C | • Temperatuurbestendigheid (verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling) | 80 °C |
| • Hand tearability | goed | • Verkrijgbaar op spoelen | niet |
| • Lowest application temperature | 0 °C | • Water resistance | goed |
| • Rechte afscheurranden | matig | • Weefsel | 55 count per square cm |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 4 N/cm |
|---------|--------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04687>



tesa[®] 4687

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04687>