



tesa® 64958

Product Informatie



Dubbelzijdige PE-schuimtape

Productomschrijving

tesa® 64958 is een witte dubbelzijdige tape met PE-schuimrug en kleefstof van synthetische rubber

tesa® 64958 beschikt met name over:

- Zeer comfortabel PE-schuim
- Grote direct hechtkracht zelfs op ruwe of oneffen oppervlakken
- Grote hechtkracht bij lage montagedruk
- Grote hechtkracht op oppervlakken met lage energie substraten

Toepassing

- Constructie van verkooppuntdisplays
- Montage van borden en posters binnenshuis
- Montage van labelsystemen voor schapranden
- Extra geluiddemping en onderdrukking van geratel

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PE-schuim	• Kleur	wit
• Type kleefmassa	synthetische rubber	• Dikte van voering	70 µm
• Type voering	film	• Gewicht voering	80 g/m ²
• Totale dikte	1050 µm		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	200 %	• Statische schuifbestendigheid	matig
• Rekkracht	7 N/cm	• bij 40 graden C	
• Bestendigheid tegen chemicaliën	matig	• Temperatuurbestendigheid	60 °C
• Hechting	goed	• korte termijn	
		• Temperatuurbestendigheid	40 °C
		• lange termijn	
		• Verouderingsbestendigheid (uv)	matig



tesa® 64958

Product Informatie

Kleefkracht op

• Kleefkracht op PC (direct)	4 N/cm	• Kleefkracht op PP (direct)	4 N/cm
• Kleefkracht op PC (na 14 dagen)	4 N/cm	• Kleefkracht op PP (na 14 dagen)	4 N/cm
• Kleefkracht op PE (direct)	4 N/cm	• Kleefkracht op PVC (direct)	4 N/cm
• Kleefkracht op PE (na 14 dagen)	4 N/cm	• Kleefkracht op PVC (na 14 dagen)	4 N/cm
• Kleefkracht op PET (direct)	4 N/cm	• Kleefkracht op staal (direct)	4 N/cm
• Kleefkracht op PET (na 14 dagen)	4 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	4 N/cm

Aanvullende informatie

Aftrekkkracht:

- onmiddellijk: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE
- na 14 dagen: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64958>