



tesa® 62530

Product Informatie



Dubbelzijdige PE-foamtape met een dikte van 3.000 µm

Productomschrijving

tesa® 62530 is een dubbelzijdige PE-foamtape voor algemene montagetoeepassingen. De tape bestaat uit een drager van PE-schuim en een Acryl kleefmassa met grote kleefkracht. De foamtape heeft een goede hechting op gestructureerde oppervlakken en heeft een hoge aanvangshechting en een korte hechtingstijd tot het bereiken van de uiteindelijke hechtkracht. tesa® 62530 is bestand tegen vocht, chemicaliën, verzachters en UV-licht.

tesa® 62520 is een veelzijdige kleefmassa, die goede directe hechting op vele ondergronden biedt. De tape is geschikt voor buitengebruik en is water-, verouderings- en UV-bestendig. Het acrylschuim biedt een goede absorptie van koudeschok, kan verschillende thermische uitzettingen compenseren en biedt een goede hechtsterkte.

Toepassing

*tesa® 62530 wordt gebruikt voor veeleisende langdurige constructietoepassingen, waaronder:

*raamlijsten

*glasroeden

*stof- en vochtafdichtingen

*decoratieve elementen op deuren

*De foamtape is ook verkrijgbaar in varianten met verschillende schutlagen

*tesa® 62530 is verkrijgbaar in verschillende diktes: 500 µm, 800µm, 1.600 µm, 2.000 µm en 3.000 µm

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PE-schuim	• Totale dikte	3000 µm
• Type kleefmassa	tackified acryl	• Kleur	zwart/wit

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	160 %	• Statische schuifbestendigheid	goed
• Rekkracht	13.3 N/cm	• bij 40 graden C	
• Bestendigheid tegen chemicaliën	zeer goed	• Temperatuurbestendigheid	80 °C
• Hechting	goed	• korte termijn	
• Statische schuifbestendigheid	goed	• Temperatuurbestendigheid	80 °C
• bij 23 graden C		• lange termijn	
		• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed



tesa® 62530

Product Informatie

Kleefkracht op

• Kleefkracht op ABS (direct)	6 N/cm	• Kleefkracht op PET (na 14 dagen)	6 N/cm
• Kleefkracht op ABS (na 14 dagen)	6 N/cm	• Kleefkracht op PP (direct)	6 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (direct)	6 N/cm	• Kleefkracht op PP (na 14 dagen)	6 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen)	6 N/cm	• Kleefkracht op PS (direct)	6 N/cm
• Kleefkracht op PC (direct)	6 N/cm	• Kleefkracht op PS (na 14 dagen)	6 N/cm
• Kleefkracht op PC (na 14 dagen)	6 N/cm	• Kleefkracht op PVC (direct)	6 N/cm
• Kleefkracht op PE (direct)	2 N/cm	• Kleefkracht op PVC (na 14 dagen)	6 N/cm
• Kleefkracht op PE (na 14 dagen)	2 N/cm	• Kleefkracht op staal (direct)	6 N/cm
• Kleefkracht op PET (direct)	6 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	6 N/cm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62530>