

tesa® 64621

Industrie

Product Informatie

dubbelzijdig transparante zelfklevende tape



Productomschrijving

tesa® 64621 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape die bestaat uit een PP-drager en een kleefmassasysteem van synthetisch rubber (hotmelt). Met de hotmelt-kleefstof is tesa® 64621 vrij van oplosmiddelen en biedt een zeer sterke hechting. tesa® 64621 wordt beschermd door een gesiliconiseerde papieren schutfolie.

Toepassing

- Bevestigingstape voor algemene doeleinden * Zelfklevende montage van decoratie- en verpakkingsmaterialen *
- Hechten van folie, textiel, papier en plastic materialen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| • Drager | PP-folie | • Kleur | transparant |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Dikte van voering | 70 µm |
| • Type voering | film | • Gewicht voering | 78 g/m ² |
| • Totale dikte | 90 µm | • Kleur voering | geel |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---|---------|--|-------|
| • Rek bij breuk | 140 % | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 80 °C |
| • Rekkracht | 45 N/cm | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 40 °C |
| • Hechting | goed | • Verouderingsbestendigheid (uv) | matig |
| • Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | matig | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | slecht | | |

Kleefkracht op

- | | | | |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| • Kleefkracht op ABS (direct) | 7 N/cm | • Kleefkracht op PP (na 14 dagen) | 9 N/cm |
| • Kleefkracht op ABS (na 14 dagen) | 11 N/cm | • Kleefkracht op PVC (direct) | 9 N/cm |
| • Kleefkracht op PE (direct) | 5 N/cm | • Kleefkracht op PVC (na 14 dagen) | 9.5 N/cm |
| • Kleefkracht op PE (na 14 dagen) | 6.5 N/cm | • Kleefkracht op staal (direct) | 10 N/cm |
| • Kleefkracht op PP (direct) | 8 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 15 N/cm |

tesa® 64621

Industrie

Product Informatie

Aanvullende informatie

- Bevestigingstape voor algemene doeleinden * Zelfklevende montage van decoratie- en verpakkingsmaterialen *
Hechten van folie, textiel, papier en plastic materialen

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64621>