



# tesa® 52215

## Information Produit



Ruban non tissé 150µm avec masse adhésive acrylique base aqueuse pour les applications de laminage dans les équipements automobiles intérieurs.

### Product Description

tesa® 52215 est un ruban non tissé conformable avec une masse adhésive acrylique à base aqueuse. Le produit est particulièrement conçu pour répondre aux besoins exigeants de laminage et transformation.

Caractéristiques:

- Très faible teneur en COV et pas de substances critiques décelables
- Tack et adhésion au pelage élevés
- Grandes conformabilité et stabilité permettant de s'adapter aux formes en 3D difficiles
- Excellent pouvoir adhésif sur de très nombreuses surfaces intérieures (mousse, feutre et tissu)
- Permet une fixation sûre sur des plastiques non polaires (PP) et des matériaux composites (matériaux recyclés)
- Disponible dans un rapport longueur/largeurs efficace pour des opérations de laminage et transformation réussies

### Caractéristiques

- High initial tack and peel adhesion
- Very good bonding strength even to low surface energy materials
- Outstanding converting and die-cutting properties
- Highly conformable to follow difficult 3D shapes due to non-woven backing
- Ultra low total VOC concentration according to VDA 278 analysis

### Application

Laminage de substrats/feuilles critiques, doux, légers et lisses à fixer sur des surfaces exigeantes (ex: faible énergie de surface et formes en 3D). Propriétés de fixation optimisées pour des applications avec :

- une accroche difficile
- une faible charge permanente
- des besoins de fixation immédiate et sûre (courbure autour des bords, par exemple)

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

• Support	non tissé	• Couleur	translucide
• Type de masse adhésive	acrylique à base aqueuse	• Couleur du protecteur	brun
• Type de protecteur	glassine	• Epaisseur du protecteur	80 µm
• Epaisseur totale	150 µm	• Poids du protecteur	90 g/m <sup>2</sup>

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52215>



# tesa<sup>®</sup> 52215

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

- |   |          |   |            |
|---|----------|---|------------|
| • Allongement à la rupture                                    | 5 %      | • Résistance au vieillissement (UV)       | très bon   |
| • Résistance à la rupture                                     | 10 N/cm  | • Résistance en température à court terme | 190 °C     |
| • Convient aux découpes                                       | oui      | • Résistance en température long terme    | 80 °C      |
| • Faible concentration en VOC (composés organiques volatiles) | très bon | • Tack                                    | bon, moyen |
| • Résistance à l'humidité                                     | bon      | • Temperature resistance min.             | -40 °C     |
| • Résistance au cisaillement statique à 23°C                  | moyen    |   |            |

### Adhésion aux valeurs

- |  |          |   |           |
|--|----------|---|-----------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat)             | 8.4 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours)    | 9.5 N/cm  |
| • Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours)       | 9.4 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat)           | 4.6 N/cm  |
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat)       | 6.1 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours)     | 5.2 N/cm  |
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) | 8.1 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PS (immédiat)           | 5.8 N/cm  |
| • Pouvoir adhésif sur PC (immédiat)              | 8.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours)     | 10.1 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours)        | 9.3 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat)          | 6.2 N/cm  |
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)              | 2 N/cm   | • Pouvoir adhésif sur PVC ( après 14 jours)   | 8.6 N/cm  |
| • Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours)        | 5 N/cm   | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)        | 8 N/cm    |
| • Pouvoir adhésif sur PET (immédiat)             | 7.4 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier ( après 14 jours) | 12 N/cm   |



# tesa<sup>®</sup> 52215

## Information Produit

### Infos complémentaires

According to VDA278 analysis tesa<sup>®</sup> 52215 does not contain any single substances restricted by the drafted GB regulations (China) as well as the indoor concentration guideline by Health, Labour and Welfare Ministry (Japan).

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52215>