



# tesa® 62612

## Information Produit



### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                |                    |         |
|--------------------------|----------------|--------------------|---------|
| • Support                | mousse PE      | • Epaisseur totale | 1600 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique pure | • Couleur          | noir    |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                              |          |                                           |       |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture                   | 300 %    | • Résistance aux produits chimiques       | bon   |
| • Résistance à l'humidité                    | très bon | • Résistance en température à court terme | 90 °C |
| • Résistance au cisaillement statique à 40°C | très bon | • Résistance en température long terme    | 80 °C |
| • Résistance au vieillissement (UV)          | bon      | • Tack                                    | moyen |

### Adhésion à

- |                                                  |         |                                              |         |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat)       | 7 N/cm  | • Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat)         | 9 N/cm  |
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) | 19 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours)   | 19 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Verre (immédiat)           | 19 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)       | 12 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Verre (après 14 jours)     | 19 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 19 N/cm |

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.