



# tesa® 70430

## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

|                          |            |                           |       |
|--------------------------|------------|---------------------------|-------|
| • Support                | aucun      | • Couleur                 | blanc |
| • Type de masse adhésive | spécialité | • Couleur du protecteur   | brun  |
| • Type de protecteur     | glassine   | • Epaisseur du protecteur | 72 µm |
| • Epaisseur totale       | 300 µm     |                           |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

|                                               |          |                                        |       |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------|
| • Capacité à se retirer après 14 jours (23°C) | très bon | • Résistance en température long terme | 60 °C |
| • Résistance au cisaillement statique à 23°C  | très bon | • Retrait sans résidus                 | oui   |
| • Résistance au cisaillement statique à 40°C  | très bon | • Sans solvant                         | oui   |
| • Résistance en température à court terme     | 90 °C    |                                        |       |

### Adhésion à

|                                                  |         |                                               |         |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat)       | 12 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)           | 9 N/cm  |
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) | 12 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours)     | 9 N/cm  |
| • Pouvoir adhésif sur Magnesium (immédiat)       | 11 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)        | 19 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Magnesium (après 14 jours) | 11 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier ( après 14 jours) | 19 N/cm |

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.