



# tesa<sup>®</sup> 4926

## Product Informatie

250 µm dubbelzijdige transparante filmische tape

### Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4926 is een transparante, dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een 50 µm PET-foliedrager en een klevende acrylkleefstof.

### Kenmerken

- Thickness: 250µm
- Very high bonding strength and shear resistance
- Superior handling and processing performance due to very strong PET backing
- Very good dimensional stability
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

### Toepassing

- \*Lensmontage in mobiele telefoons
- \*Antennemontage

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                 |                     |                     |
|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| • Drager          | PET-folie       | • Kleur             | transparant         |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Dikte van voering | 71 µm               |
| • Type voering    | film            | • Gewicht voering   | 82 g/m <sup>2</sup> |
| • Totale dikte    | 250 µm          | • Kleur voering     | bruin               |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |   |         |   |           |
|---|---------|---|-----------|
| • Rek bij breuk                                 | 60 %    | • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | goed      |
| • Rekkracht                                     | 73 N/cm | • Temperatuurbestendigheid korte termijn        | 200 °C    |
| • Bestand tegen weekmakers                      | goed    | • Temperatuurbestendigheid lange termijn        | 100 °C    |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën               | goed    | • Verouderingsbestendigheid (uv)                | zeer goed |
| • Hechting                                      | goed    | • Vochtbestendigheid                            | zeer goed |
| • Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | goed    |   |           |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04926>



# tesa<sup>®</sup> 4926

## Product Informatie

### Hechting aan waarden

• ABS (direct)	11.8 N/cm	• PE (direct)	5.1 N/cm
• ABS (na 14 dagen)	14.1 N/cm	• PE (na 14 dagen)	7.5 N/cm
• PC (direct)	14.6 N/cm	• staal (direct)	13.8 N/cm
• PC (na 14 dagen)	17 N/cm	• staal (na 14 dagen)	16.2 N/cm

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04926>