



tesa® 51616 ID

Information Produit



Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | non tissé de polyester | • Epaisseur totale | 650 µm |
| • Type de masse adhésive | A base de caoutchouc | | |

Assortiment de produits

- | | |
|------------------------|--------------|
| • Couleurs disponibles | noir / blanc |
|------------------------|--------------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| • Allongement à la rupture | 35 % | • Force de déroulement (largeur de rouleau ≤ 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance à l'abrasion (mandrin 10mm, LV312) | Class D |
| • Absorption des bruits (LV312) | Class D | • Résistance à l'abrasion (mandrin 5mm, LV312) | Class C |
| • Déchirable à la main | oui | • Résistance à la température max. | 105 °C |
| • Force de déroulement (largeur de rouleau > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Résistance à la température min. | -40 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Conditions de stockage

Conditions de stockage

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)



tesa® 51616 ID

Information Produit

Infos complémentaires

La résistance en température est mesurée à 3000h en accord avec LV312

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=NaN>