



tesa® ACXplus 7076

Product Informatie



Dubbelzijdige acrylaat foamtape met een dikte van 1.500 µm

Productomschrijving

tesa® ACX^{plus} 7076 is een diepzwarte acrylaat foamtape die bestaat uit een hoogwaardige Acryl kleefmassa. De unieke componenten van de tape zorgen voor een combinatie van uitstekende temperatuurbestendigheid tot 220°C voor een korte tijd met een buitengewone bestendigheid tegen koudeschok tot -40°C. De dubbelzijdige foamtape is bestand tegen veroudering, UV-licht, chemicaliën en verzachters. tesa® ACX^{plus} 7076 is ontworpen voor veeleisende hechtingstoepassingen voor buiten in combinatie met tesa® hechtprimers. De visco-elastische schuim-acrylkern compenseert verschillende thermische rek van verbonden onderdelen, biedt een grote vervormbaarheid op onregelmatige oppervlakken en een superieure hechtsterkte.

Toepassing

*tesa® ACX^{plus} 7076 wordt gebruikt in verschillende veeleisende hechtings- en verstevigingstoepassingen in vele industrieën zoals:

*liftbouwindustrie

*transport en auto-industrie

*productie-apparatuurindustrie

*Ideaal voor gebruik met tesa® hechtprimers

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	geschuimd acryl	• Totale dikte	1500 µm
• Type kleefmassa	zuivere acryl	• Kleur	zwart

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Temperatuurbestendigheid korte termijn	220 °C	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	120 °C
--	--------	--	--------

Kleefkracht op

• Kleefkracht op ABS (direct)	6 N/cm	• Kleefkracht op staal (direct)	18 N/cm
• Kleefkracht op ABS (na 14 dagen)	7 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	34 N/cm
• Kleefkracht op PP (direct)	2 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 3 dagen)	33 N/cm
• Kleefkracht op PP (na 14 dagen)	2 N/cm		

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=07076>



tesa® ACXplus 7076

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=07076>