

tesa® Universal

Information Produit



56172, 56139, 56170, 56138, 56137, 56171, 56157, 59270

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	film PP	• Epaisseur totale	185 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	700 %	• Résistance en température	bon
• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Retrait sans résidus	non
• Déchirable à la main	oui	• Sans solvant	oui
• Matériau	PP (polypropylène)	• Surfaces appropriées	Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique, Carton, Plâtre, Papier, Métal, Acier, Pierre
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé		
• Résistance à l'humidité	bon	• Tension	25 %

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=64620DIY>