



tesa® 61562

Product Informatie

25µm vochtregulerende transparante transfertape

Productomschrijving

tesa® 61562 is een zeer transparante transfertape die geproduceerd wordt onder gecontroleerde cleanroomomstandigheden en is ontworpen voor optisch helder lamineren waarvoor extra vochtregulering vereist is.

Kenmerken

- Lage WVTR (waterdamptransmissiesnelheid) zorgt voor vochtregulering
- Lage diëlektrische constante
- Hoge doorlaatfactor en lage waas
- Uitstekende temperatuur-, vochtigheids- en UV-bestendigheid
- Uitstekende compatibiliteit met ITO
- Vlotte en makkelijke verwijdering van de liner
- Hoge hechtsterkte

Toepassing

- Lamineren van folie op harde of flexibele ondergronden
- Verlijmen van gevoelige folies, displays of aanraakschermen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|---|-------------|
| • Drager | geen | • Kleur | transparant |
| • Type kleefmassa | specialiteit | • Dikte van de eenvoudigverwijderbare folie | 50 µm |
| • Type voering | PET | • Dikte van de stakke verwijderbare folie | 50 µm |
| • Totale dikte | 25 µm | • Kleur voering | transparant |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------------------------|------|----------------------|------------|
| • Brekingsindex | 1.52 | • Troebelings < | 0.5 % |
| • Transmissie (380 - 780nm) > | 99 % | • WVTR (38°C, 90%RH) | 35 g/sqm*d |

Kleefkracht op

- | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| • Kleefkracht op glas (direct) | 4.5 N/cm | • Kleefkracht op PET (direct) | 2.9 N/cm |
| • Kleefkracht op PC (direct) | 4.1 N/cm | • Kleefkracht op PMMA (direct) | 4.4 N/cm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=61562>



tesa® 61562

Product Informatie

Aanvullende informatie

- Easy release liner aan buitenzijde rol

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=61562>