



tesa® 4338 PV1



Product Informatie

Afplakband met hoge hechting tot 120°C

Productomschrijving

tesa® 4338 PV1 is een groen gekleurde gladde afplaktape met een sterke hechting. Hij wordt aanbevolen voor transportsectoren zoals scheepvaart, treinen, vrachtwagens en diverse andere waar een sterke hechting vereist is om grote en zware maskers vast te houden. .

Sustainable Aspects

- 54% biogebaseerd materiaal in het totale product exclusief voering (in gewicht).



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

- Vingervriendelijke gladde papieren drager
- Voor meerdere droogcycli (tot 3 cycli bij 120°C/40 min.)
- Tot 7 dagen buitenbestendigheid of 30 dagen gebruik binnenshuis
- Residuvrije verwijdering na afkoeling van ondergronden
- Uitstekende hechting van de verf & hechting op drager
- Scheurvast
- Uitstekende vervormbaarheid

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Biobased (in gewicht) | 54 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 145 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 13 % | • Handafscheurbaarheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 43 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 120 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa[®] 4338 PV1

Product Informatie

Aanvullende informatie

Ook leverbaar als tesa[®] 4338 PV0 met standaard afpelkracht.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04338>