



tesa[®] 51571

Product Informatie



Dubbelzijdige niet geweven tape

Product Omschrijving

tesa[®] 51571 is een dubbelzijdige tape met een niet geweven drager, een kleefmassa van synthetisch rubber en een glassine schutlaag. De tape heeft een uitstekende hechting op oppervlakken met lage energie, een hoge aanvangshechting en een korte hechtingstijd. Dankzij de dikke laag kleefmassa hecht de tape bijzonder goed, zelfs op ruwe en oneffen oppervlakken. tesa[®] 51571 is ideaal voor binnentoepassingen. tesa[®] 51571 wordt met name gebruikt voor permanente montage van metalen en plastic materialen zoals aluminium, polystyreen, polypropyleen, en ABS. Hij is zeer gemakkelijk te gebruiken omdat de tape met de hand afscheurbaar is.

Toepassing

- *Gebruikt voor de montage van verdamperplaten in de productie van koelkasten
- *Geschikt voor permanente montage van plastic en metalen materialen
- *Ideaal voor veeleisende toepassingen
- *Biedt hechting op ruwe en oneffen oppervlakken
- *Heeft zelfklevende eigenschappen voor posters

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Type voering	film	• Totale dikte	160 µm
• Gewicht voering	78 g/m ²	• Kleur	doorschijnend
• Drager	niet geweven	• Dikte van voering	70 µm
• Type kleefmassa	synthetische rubber	• Kleur voering	bruin

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	2 %	• Statische schuifbestendigheid	goed
• Rekkracht	9 N/cm	bij 70 graden C	
• Hechting	zeer goed	• Temperatuurbestendigheid	80 °C
• Statische schuifbestendigheid	goed	korte termijn	
bij 23 graden C		• Temperatuurbestendigheid	40 °C
• Statische schuifbestendigheid	zeer goed	lange termijn	
bij 40 graden C		• Verouderingsbestendigheid (uv)	matig
		• Vochtbestendigheid	goed



tesa[®] 51571

Product Informatie

Hechting aan waarden

• ABS (direct)	11.8 N/cm	• PP (na 14 dagen)	9 N/cm
• aluminium (direct)	13 N/cm	• PS (direct)	12.4 N/cm
• PC (direct)	13.4 N/cm	• PVC (direct)	12 N/cm
• PE (direct)	8 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	13 N/cm
• PE (na 14 dagen)	8.5 N/cm	• staal (direct)	12.5 N/cm
• PET (direct)	10.6 N/cm	• staal (na 14 dagen)	13 N/cm
• PP (direct)	9 N/cm	• staal (bedekte zijde, direct)	12.5 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51571>