




tesa® 61395

Product Informatie



200 µm dubbelzijdige zwarte high-performance filmische tape

Product Omschrijving

tesa® 61395 is een zwarte, dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een zwarte PET-drager en een kleverige acrylkleefstof.

Toepassing

- Lensbevestiging in mobiele telefoons
- Touchpanelmontage

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| • Type voering | film | • Totale dikte | 200 µm |
| • Gewicht voering | 80 g/m ² | • Kleur | zwart |
| • Drager | PET-folie | • Dikte van voering | 71 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Kleur voering | wit met tesa-logo |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---|---------|--|-----------|
| • Rek bij breuk | 50 % | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 200 °C |
| • Rekkracht | 20 N/cm | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 100 °C |
| • Hechting | matig | • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed |
| • Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | goed | • Vochtbestendigheid | zeer goed |
| • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | goed | | |

Hechting aan waarden

- | | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| • ABS (direct) | 10 N/cm | • PC (na 14 dagen) | 19.5 N/cm |
| • ABS (na 14 dagen) | 13.3 N/cm | • PMMA (direct) | 14.2 N/cm |
| • glas (direct) | 14.3 N/cm | • PMMA (na 14 dagen) | 19.2 N/cm |
| • glas (na 14 dagen) | 16.6 N/cm | • staal (direct) | 14.3 N/cm |
| • PC (direct) | 11.6 N/cm | • staal (na 14 dagen) | 17 N/cm |



tesa® 61395

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=61395>