



tesa[®] 58399

Product Informatie



tesa[®] 58399 800 µm warmtegeleidende tape

Product Omschrijving

tesa[®] 58399 800 µm warmtegeleidende tape

Kenmerken

- Dit product is voorzien van een speciale acrylijm die voor een zekere thermische geleiding zorgt bij toepassing tussen warmtebron en koellichaam.
- Deze tape presteert goed op polaire substraten.

Toepassing

Wordt toegepast tussen warmtebron en koellichaam om de warmte over te dragen.

- Montage koelplaat accumodule
- Voedingselektronica-eenheid
- FPC en printplaat

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------|
| • Drager | geen | • Kleur | wit |
| • Type kleefmassa | acryl | • Dikte van voering | 127 µm |
| • Type voering | poly-gecoat papier | • Kleur voering | wit |
| • Totale dikte | 800 µm | | |

Productassortiment

- | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| • Available colors | wit | • Available thicknesses | 800 |
| • Available formats | Log roll, A4 sheet | | |



tesa[®] 58399

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Breakdown voltage	14 KV	• Surface resistance	10000000000000
• Dichtheid	1.5 g/cm ³		Ohm.cm
• Diëlektrische sterkte	18 kV/mm	• Temperature resistance (-40°C)	zeer goed
• Flame retardancy	V2	• Temperature resistance (125°C)	zeer goed
• Hardness - Shore 00	75 STK	• Temperatuurbestendigheid	200 °C
• Release van de folie	gemakkelijk		korte termijn
		• Thermal conductivity z-direction	0.8 W/mK
		• Volume Resistance	10000000000000
			Ohm.cm

Hechting aan waarden

• staal (direct)	5.9 N/cm	• Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°)	5.9 N/cm
------------------	----------	---------------------------------------	----------

Opslag & voorwaarden

Opslag & voorwaarden

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating

Aanvullende informatie

De waarden in dit gedeelte moeten uitsluitend gezien worden als representatief of typisch en mogen niet worden gebruikt voor specificatiedoeleinden.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=58399>