




tesa[®] 58351

Product Informatie



tesa[®] 58351 is een enkelzijdige transparante PET-filmische tape van 73 µm.

Productomschrijving

De acrylaatlijm met klevende eigenschappen geeft dit product een zeer goede afpelsterkte en uitstekende anti-afstotende eigenschappen. De 23 µm transparante PET filmische drager biedt uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen. De liner van pergamijscherm zorgt ervoor dat deze gemakkelijk losgemaakt kan worden zonder lijmresten. De tape kan voldoen aan de strenge milieueisen voor de automotive sector en duurzaamheid op lange termijn.

Toepassing

- Elektrische isolatie met anti-afstotende eigenschappen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| • Drager | PET | • Totale dikte | 73 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Gewicht voering | 69 g/m ² |
| • Type voering | film | • Kleur voering | wit/rood logo |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| • Di-elektrische doorslagspanning | 6.5 V | • Vochtbestendigheid | zeer goed |
|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------|

Kleefkracht op

- | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|----------|
| • Kleefkracht op aluminium (direct) | 4.5 N/cm | • Kleefkracht op PC (na 14 dagen) | 6 N/cm |
| • Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen) | 6.3 N/cm | • Kleefkracht op staal (direct) | 5 N/cm |
| • Kleefkracht op PC (direct) | 3.3 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 7.9 N/cm |



tesa[®] 58351

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=58351>