

tesa® 7274

Multi Purpose (MP)

Product Informatie

Dubbelzijdige tape van acrylschuim van 1100 µm



Productomschrijving

tesa® ACX^{plus} 7274 MP is een grijze dubbelzijdige tape van acrylschuim.

Kenmerken

- De visco-elastische acryl schuimkern van tesa® ACX^{plus} 7274 MP absorbeert en voert dynamische en statische belastingen af.
- Door zijn unieke formule kan deze dubbelzijdige tape van acrylschuim de thermische rek van gelijmde onderdelen compenseren.
- PFAS-/PFOS-vrij product

Toepassing

De tesa® ACX^{plus} MP productfamilie is geschikt voor een groot aantal diverse multifunctionele lijmtoeepassingen.

Om de hoogst mogelijke prestaties te kunnen garanderen, willen wij volledig inzicht hebben in de toepassing (inclusief de betrokken ondergronden) om de juiste productaanbeveling te kunnen geven.

De tesa® ACX^{plus} 7274 MP serie is bijzonder geschikt voor toepassingen zoals de montage van emblemen, decoratieve onderdelen of bewegwijzering.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|---------|
| • Drager | geschuimd acryl | • Totale dikte | 1100 µm |
| • Type kleefmassa | zuivere acryl | • Kleur | Grijs |
| • Type voering | wit | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 200 °C | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 100 °C |
|--|--------|--|--------|

tesa® 7274

Multi Purpose (MP)

Product Informatie

Kleefkracht op

- | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op ABS (direct) | 3 N/cm | • Kleefkracht op PP (na 14 dagen) | 1 N/cm |
| • Kleefkracht op ABS (na 14 dagen) | 11 N/cm | • Kleefkracht op staal (direct) | 18 N/cm |
| • Kleefkracht op aluminium (na 3 dagen) | 31 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 32 N/cm |
| • Kleefkracht op PP (direct) | 1 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 32 N/cm |

Aanvullende informatie

Houd er rekening mee dat we adviseren om tesa® Adhesion Promoter te gebruiken als voorbehandeling van het oppervlak. Dat leidt tot een aanzienlijke verbetering van de hechtingsniveaus, voorkomt vochtinfiltratie en bevordert langdurige weerstand tegen agressieve omgevingsfactoren. Welke tesa® Adhesion Promoter moet worden gebruikt, hangt af van de ondergrond en de toepassing. Wij adviseren u graag bij het vinden van de juiste oplossing.

Lineruitvoeringen:

- PV44: Witte filmische liner - met logo

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=7274>