



tesa® Professional 62934 tesafix PE-Foam



Product Informatie

Dubbelzijdige PE rubberen foamtape voor montage-toepassingen in de bouw

Product Omschrijving

tesa® 62934 is een dubbelzijdige foamtape die bestaat uit een aanpasbare PE-schuimdrager en een gemodificeerde acrylaatkleefstof. Deze combinatie is sterk hechtend en kan aangebracht worden op veel verschillende oppervlakken. Deze schuimtape is bestand tegen veroudering, vocht en temperaturen tot maximaal 80°C. Hij is ook zeer bestendig tegen plotselinge trillingen en kan verschillen in thermische uitzetting van verschillende materialen compenseren.

Toepassing

- Voor constructieve montage-toepassingen
- Bevestigen van decoratieve aluminium dekschermen
- Bevestigen van spiegels en gekleurde glaspanelen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------|
| • Drager | PE-schuim | • Totale dikte | 800 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Kleur | zwart/wit |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|
| • Rek bij breuk | 250 % | • Statische schuifbestendigheid | goed |
| • Rekkracht | 8 N/cm | • Statische schuifbestendigheid | bij 40 graden C |
| • Bestand tegen weekmakers | matig | • Temperatuurbestendigheid | 80 °C |
| • Hechting | goed | • Temperatuurbestendigheid | korte termijn |
| • Statische schuifbestendigheid | goed | • Temperatuurbestendigheid | 80 °C |
| • Statische schuifbestendigheid | goed | • Temperatuurbestendigheid | lange termijn |
| • Statische schuifbestendigheid | goed | • Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| • Statische schuifbestendigheid | goed | • Vochtbestendigheid | zeer goed |



tesa® Professional 62934

tesafix PE-Foam

Product Informatie

Hechting aan waarden

• ABS (direct)	17 N/cm	• PET (na 14 dagen)	17 N/cm
• ABS (na 14 dagen)	17 N/cm	• PP (direct)	2.8 N/cm
• aluminium (direct)	17 N/cm	• PP (na 14 dagen)	5.5 N/cm
• aluminium (na 14 dagen)	17 N/cm	• PS (direct)	15 N/cm
• PC (direct)	15 N/cm	• PS (na 14 dagen)	17 N/cm
• PC (na 14 dagen)	17 N/cm	• PVC (direct)	17 N/cm
• PE (direct)	2.7 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	17 N/cm
• PE (na 14 dagen)	2.8 N/cm	• staal (direct)	17 N/cm
• PET (direct)	12.5 N/cm	• staal (na 14 dagen)	17 N/cm

Aanvullende informatie

Decoratieve aluminium afdekschermen op bruingoed * Deurgrepen in keukenmeubilair * Gegoten kunststof delen *
Spiegels en gekleurde glaspanelen

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62934>