



# tesa® 64620

## Product Informatie



### Dubbelzijdige folietape

### Productomschrijving

tesa® 64620 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape die bestaat uit een witte PP-drager en een kleefstofsysteem van synthetische rubber (hotmelt).

Met de hotmelt kleefstof is tesa® 64620 vrij van oplosmiddelen en biedt een sterke hechtkracht.

tesa® 64620 wordt beschermd door een gesiliconiseerde papieren voering.

### Toepassing

- Leggen van vloeren
- Universele bevestigingstape

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| • Drager          | PP-folie            | • Kleur             | wit                 |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Dikte van voering | 70 µm               |
| • Type voering    | film                | • Gewicht voering   | 78 g/m <sup>2</sup> |
| • Totale dikte    | 185 µm              | • Kleur voering     | bruin               |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                                                 |           |                                                 |        |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------|
| • Rek bij breuk                                 | 700 %     | • Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C | matig  |
| • Rekkracht                                     | 30 N/cm   | • Temperatuurbestendigheid korte termijn        | 80 °C  |
| • Hechting                                      | zeer goed | • Temperatuurbestendigheid lange termijn        | 40 °C  |
| • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | goed      | • Verouderingsbestendigheid (uv)                | slecht |



# tesa® 64620

## Product Informatie

### Kleefkracht op

- |                                   |           |                                 |           |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| • Kleefkracht op PE (direct)      | 5 N/cm    | • Kleefkracht op PVC (na 14     | 10 N/cm   |
| • Kleefkracht op PE (na 14 dagen) | 8 N/cm    | dagen)                          |           |
| • Kleefkracht op PP (direct)      | 8.5 N/cm  | • Kleefkracht op staal (direct) | 9.5 N/cm  |
| • Kleefkracht op PP (na 14 dagen) | 12.5 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14   | 14.5 N/cm |
| • Kleefkracht op PVC (direct)     | 7.5 N/cm  | dagen)                          |           |
|                                   |           | • Kleefkracht op staal (bedekte | 10.5 N/cm |
|                                   |           | zijde, direct)                  |           |

### Aanvullende informatie

Geschikt voor vloerbedekkingsmaterialen zonder weekmakers

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64620>