



tesa® 4945

Product Informatie

205 µm dubbelzijdige transparante folietape - bestelnummer tesa® 54965

Productomschrijving

tesa® 4965 Die-Cut is gebaseerd op een gepatenteerde en beschermde productformule. Verschillende producten hebben dit unieke en hoogwaardige productontwerp en samen vormen deze producten Team 4965. Met dit assortiment dubbelzijdige folietape kunt u eenvoudig de meest efficiënte tape selecteren op basis van klanteisen, producten en processen. Bestel tesa® 4965 Die-Cut met bestelnummer tesa® 54965. Bekijk hier de voordelen van het volledige tesa® 4965-assortiment: <https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Toepassing

- Embleemmontage
- Displaymontage op apparaten

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Na consumptie gerecycleerd PET	• Kleur	transparant
• Biobased (biocarbon inhoud)	90 %	• Dikte van voering	69 µm
• Type kleefmassa	tackified acryl	• Gewicht voering	80 g/m ²
• Type voering	Papier	• Kleur voering	brown/blue logo
• Totale dikte	100 µm		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	50 %	• Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	zeer goed
• Rekkracht	20 N/cm	• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	zeer goed
• Bestand tegen weekmakers	goed	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	200 °C
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	100 °C
• Hechting	goed	• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
• Minimale temperatuurbestendigheid	-40 °C	• Vochtbestendigheid	zeer goed



tesa® 4945

Product Informatie

Kleefkracht op

• Kleefkracht op ABS (direct)	5.3 N/cm	• Kleefkracht op PET (na 14 dagen)	7 N/cm
• Kleefkracht op ABS (na 14 dagen)	6.5 N/cm	• Kleefkracht op PP (direct)	3.3 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (direct)	5.2 N/cm	• Kleefkracht op PP (na 14 dagen)	4.8 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen)	7.7 N/cm	• Kleefkracht op PS (direct)	5.4 N/cm
• Kleefkracht op PC (direct)	6.5 N/cm	• Kleefkracht op PS (na 14 dagen)	7.1 N/cm
• Kleefkracht op PC (na 14 dagen)	8.6 N/cm	• Kleefkracht op PVC (direct)	5.7 N/cm
• Kleefkracht op PE (direct)	3.1 N/cm	• Kleefkracht op PVC (na 14 dagen)	9.4 N/cm
• Kleefkracht op PE (na 14 dagen)	3.5 N/cm	• Kleefkracht op staal (direct)	7 N/cm
• Kleefkracht op PET (direct)	5.3 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	9.6 N/cm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04945>