



tesa® 4549

Product Informatie



Gemakkelijk afwikkelbare ongecoate textieltape

Productomschrijving

tesa® 4549 is een zeer scheurvaste ongecoate textieltape. De basis bestaat uit een drager van 145 rayongaas en natuurlijke rubberlijm.

tesa® 4549 is een zeer flexibele en vormbare tape die wordt gebruikt op glas, leer en textiel.

Duurzame Aspecten

- 71% koolstof op biologische basis in totaal product (getest volgens ASTM D6866-21 methode B)



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- zeer vormbare tape die zich aanpast aan oneffen en gevormde oppervlakken zonder te kreuken
- lage afwikkelkracht, waardoor automatisch afsnijden wordt verbeterd
- goede hechting, zelfs op ruwe en gestructureerde oppervlakken

Toepassing

- Randbescherming van glaspanelen tijdens productie, transport en opslag
- Wordt gebruikt in de leer- en textielproductie, bijvoorbeeld als naaihulpmiddel
- Biedt versteviging tijdens de productie van beschermende kleding

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| • Drager | ongecoate doek | • Biobased (biocarbon inhoud) | 71 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 300 µm |



tesa® 4549

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	16 %	• Schuurbestendigheid	goed
• Rekkracht	90 N/cm	• Temperatuurbestendigheid	140 °C
• Gemakkelijk te beschrijven	ja	(verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling)	
		• Weefsel	145 count per square inch

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	3.6 N/cm
------------------------	----------

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04549>