



tesa® ACXplus 77808 Primerless Line



Product Informatie

0,8 mm dubbelzijdige tape van acrylschuim voor montage van automotive exterieuonderdelen

Productomschrijving

tesa® ACX^{plus} 77808 is een dubbelzijdige tape van acrylschuim voor montage van automotive exterieur bevestigingsonderdelen. Het is een drielaags symmetrisch ontworpen product, aan beide zijden gecoat met LSE-kleefstof. Het kan de primer in het proces helpen verwijderen. De hoogwaardige LSE-kleefstof zorgt voor een efficiënte en betrouwbare hechting op typische automotive onderdelen die gemaakt zijn van LSE (zoals PP en PP/EPDM) en MSE (zoals ABS) kunststoffen zonder primer.

Daarnaast heeft ons product ook uitstekende hechtingseigenschappen als het gaat om verschillende soorten OEM blanke lakken. Dankzij de visco-elastische kern van acrylschuim heeft tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line het vermogen om dynamische en statische belastingen te absorberen en af te voeren.

Ook verkrijgbaar in de afmetingen 0,5 mm, 1,1 mm en 1,5 mm

Belangrijkste kenmerken

- Hoge initiële prestaties op LSE-kunststoffen en moeilijk te hechten blanke lakken zonder primer
- Superieure afpelkracht direct na het aanbrengen
- Uitstekende hechtingsstabiliteit al bij een aanbrengtemperatuur van slechts 5 °C.
- PFAS-/PFOS-vrij product
- Efficiënte en robuuste toepassing
- Visco-elastische kern van acrylschuim ter compensatie van de verschillende thermische rek van de gelijmde onderdelen
- Uitstekende bevochtigingseigenschap
- Bestand tegen hoge vochtigheid en UV-straling

LSE: lage oppervlakte-energie, MSE: gemiddelde oppervlakte-energie

Toepassing

tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line is geschikt voor een groot aantal toepassingen voor permanente montage op het exterieur. Om de hoogst mogelijke prestaties te kunnen garanderen, willen wij volledig inzicht hebben in uw toepassing (inclusief de betrokken ondergronden) om de juiste productaanbeveling te kunnen geven.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

- * Sierlijsten en sierstrips op de carrosserie
- * Emblemen
- * Spoilers
- * Antennes

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=77808>



tesa® ACXplus 77808

Primerless Line

Product Informatie

Toepassing

* Stijltoepassingen

* PDC-montage

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| • Drager | geschuimd acryl | • Totale dikte | 800 µm |
| • Type kleefmassa | LSE | • Kleur | Grijs |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--|---------------|----------------------------------|-----------|
| • Temperature range | -40 to +80 °C | • Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 120 °C | • Vochtbestendigheid | zeer goed |
| • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 80 °C | | |

Kleefkracht op

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op ABS (direct) | 26 N/cm | • Kleefkracht op PP (na 3 dagen) | 30 N/cm |
| • Kleefkracht op ABS (na 3 dagen) | 28 N/cm | • Kleefkracht op staal (direct) | 28 N/cm |
| • Kleefkracht op PP (direct) | 29 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 31 N/cm |

Aanvullende informatie

- Statische schuifweerstand getest met 25 mm x 25 mm tape op staal, 200 g gewicht
- PV 15 = koningsblauwe gesiliconiseerde HDPE-folieliner
- Temperatuurbereik: waarden zijn afhankelijk van de belasting



tesa® ACXplus 77808

Primerless Line

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=77808>