



tesa® 4688

Product Informatie



Standaard met polyethyleen gecoate textieltape

Productomschrijving

tesa® 4688 is een standaard met polyethyleen gecoate textieltape. De tape is gebaseerd op een geweven PET/dragers van rayonstof met 55 mesh en is gecoat met een drukgevoelige kleeflaag van natuurrubber. tesa® 4688 is een typische reparatietape, geschikt voor veel diverse toepassingen en met zeer goede hanteringseigenschappen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Kenmerken

- Sterke hechting, zelfs op ruwe oppervlakken
- Waterdicht
- Makkelijk af te wikkelen
- Totaal halogeengehalte < 1000 ppm
- Totaal zwavelgehalte < 1000 ppm

Toepassing

- Voor onderhoud in kerncentrales
- Markeren, afplakken, oppervlaktebescherming
- Verlijmen van bouwfolies
- Bundelen van kabels

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-geëxtrudeerd textiel | • Type voering | geen |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 260 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|--------------------------|
| • Rek bij breuk | 9 % | • Schuurbestendigheid | goed |
| • Rekkracht | 52 N/cm | • Temperatuurbestendigheid | 110 °C |
| • Di-elektrische doorslagspanning | 2900 V | (verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling) | |
| • Handafscheurbaarheid | goed | • Water resistance | goed |
| • Rechte afscheurranden | goed | • Weefsel | 55 count per square inch |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04688>



tesa[®] 4688

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 4.5 N/cm

Aanvullende informatie

- Voldoet aan de vereisten van LV 312-1 diëlektrische sterkte 7500 Volt (3 lagen)
- Voldoet aan de eisen van de Siemens AG standaard TLV 9027/01/06 voor gebruik in kerncentrales

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04688>