



tesa® 4961

Product Informatie



Dubbelzijdige tape met papierrug

Product Omschrijving

tesa® 4961 bestaat uit een kleefstof van natuurrubber en een speciale papieren rug. Het 'harde' kleefstofsysteem biedt een goede schuifsterkte en kan tevens worden verwijderd zonder kleefstofresidu achter te laten.

Kenmerken

- The "hard" adhesive system provides good shear resistance and can also be removed without leaving adhesive residues.

Toepassing

- Splicing van papier en folie
- Zelfklevende montage van schuurschijven
- Algemene montage doeleinden op gladde oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|--------|
| • Drager | vlak papier | • Totale dikte | 205 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Kleur | wit |
| • Type voering | film | • Kleur voering | bruin |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 3 % | • Statische schuifbestendigheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 90 N/cm | • bij 40 graden C | |
| • Bestand tegen weekmakers | matig | • Temperatuurbestendigheid | 110 °C |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | matig | • korte termijn | |
| • Hechting | goed | • Temperatuurbestendigheid | 40 °C |
| | | • lange termijn | |
| | | • Verouderingsbestendigheid (uv) | matig |
| | | • Vochtbestendigheid | matig |



tesa[®] 4961

Product Informatie

Hechting aan waarden

• ABS (direct)	6 N/cm	• PET (na 14 dagen)	5.8 N/cm
• ABS (na 14 dagen)	6.6 N/cm	• PP (direct)	5.4 N/cm
• aluminium (direct)	6.1 N/cm	• PP (na 14 dagen)	6.7 N/cm
• aluminium (na 14 dagen)	6.6 N/cm	• PS (direct)	7 N/cm
• PC (direct)	7.3 N/cm	• PS (na 14 dagen)	7.7 N/cm
• PC (na 14 dagen)	7.5 N/cm	• PVC (direct)	6.2 N/cm
• PE (direct)	3.9 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	6.3 N/cm
• PE (na 14 dagen)	4.1 N/cm	• staal (direct)	7.8 N/cm
• PET (direct)	5.7 N/cm	• staal (na 14 dagen)	8 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04961>