



tesa® 68105

Product Informatie

50 µm dubbelzijdige transparante transfertape van puur acryl

Productomschrijving

tesa® 68105 is een transparante transfertape van 50 µm die geschikt is voor veeleisende lamineerklussen.

Toepassing

- Lamineren van overlays op aanraakschakelaars
- Bevestiging van bedrukte naamplaatjes en voorraadlabels
- Assemblage van alle soorten filmische meerlaagse opbouw

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| • Drager | geen | • Dikte van voering | 75 µm |
| • Type kleefmassa | zuivere acryl | • Kleur voering | transparant |
| • Type voering | PET | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Bestand tegen weekmakers | zeer goed | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 200 °C |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 150 °C |
| • Hechting | matig | • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed |
| • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | zeer goed | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C | zeer goed | | |



tesa® 68105

Product Informatie

Kleefkracht op

• Kleefkracht op ABS (direct)	4.3 N/cm	• Kleefkracht op PET (na 14 dagen)	4.5 N/cm
• Kleefkracht op ABS (na 14 dagen)	6 N/cm	• Kleefkracht op PP (direct)	2.1 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (direct)	3.6 N/cm	• Kleefkracht op PP (na 14 dagen)	2 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen)	5.5 N/cm	• Kleefkracht op PS (direct)	4.5 N/cm
• Kleefkracht op PC (direct)	5 N/cm	• Kleefkracht op PS (na 14 dagen)	5.5 N/cm
• Kleefkracht op PC (na 14 dagen)	6.6 N/cm	• Kleefkracht op PVC (direct)	4 N/cm
• Kleefkracht op PE (direct)	1.1 N/cm	• Kleefkracht op PVC (na 14 dagen)	6.7 N/cm
• Kleefkracht op PE (na 14 dagen)	1.6 N/cm	• Kleefkracht op staal (direct)	4.6 N/cm
• Kleefkracht op PET (direct)	3.5 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	6.7 N/cm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=68105>