tesa® 61970

Product Informatie

Dubbelzijdige dozensluittape met vingerlift

Product Omschrijving

tesa® 61970 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een rug van PP-folie en een tackified acrylkleefstof.

tesa® 61970 beschikt met name over:

- Snel verwijderbare voering dankzij vingerlift
- Grote directe kleefkracht voor snelle sluiting
- Betrouwbare hechtprestaties, zelfs bij hoge temperaturen

Kenmerken

- Fast liner removal due to fingerlift
- High initial adhesion for fast closure
- Reliable bonding performance even at high temperatures and on rough corrugated-board surfaces
- Recycling friendly according to the INGEDE method

Toepassing

- Sluiting van zelfklevende postorderdozen
- Sluiting van CD- en boekendozen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

Drager	PP-folie	Kleur	transparant
Type kleefmassa	tackified acryl	Dikte van voering	84 µm
Type voering	Papier	Gewicht voering	102 g/m²
Totale dikte	220 µm	Kleur voering	wit

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=61970

tesa® 61970

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- Rek bij breuk 150 %
- Rekkracht 50 N/cm
- Bestand tegen weekmakers goed
- Bestendigheid tegen chemicaliën goed
- Hechting goed
- Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C goed
- Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C goed
- Temperature resistance min. -40 °C
- Temperatuurbestendigheid korte termijn 130 °C
- Temperatuurbestendigheid lange termijn 80 °C
- Verouderingsbestendigheid (uv) goed
- Vochtbestendigheid zeer goed

Hechting aan waarden

- ABS (direct) 12.5 N/cm
- ABS (na 14 dagen) 14.5 N/cm
- aluminium (direct) 11.5 N/cm
- aluminium (na 14 dagen) 12.5 N/cm
- PC (direct) 15 N/cm
- PC (na 14 dagen) 16.5 N/cm
- PE (direct) 7 N/cm
- PE (na 14 dagen) 8 N/cm
- PET (direct) 11 N/cm
- PET (na 14 dagen) 11.5 N/cm
- PP (direct) 8.5 N/cm
- PP (na 14 dagen) 10 N/cm
- PS (direct) 13 N/cm
- PS (na 14 dagen) 14.5 N/cm
- PVC (direct) 11.5 N/cm
- PVC (na 14 dagen) 17.5 N/cm
- staal (direct) 13 N/cm
- staal (na 14 dagen) 13.5 N/cm

Aanvullende informatie

Voeringvarianten:
PV1 wit pergamijn (84 µm)
PV6 rode MOPP-folie (80 µm)

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=61970