



160 μm dubbelzijdige zwarte filmische tape

tesa® 51967 is een dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een zwarte PET-drager en een kleeflaag van acryl.

- *Montage van lenzen aan behuizingen van mobiele telefoons
- *Montage van ABS kunststof onderdelen in de automotive industrie.
- *Montage van decoratieve profielen en lijstwerk in de meubelindustrie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

• Drager	PET-folie	• Totale dikte	160 µm
• Type kleefmassa	tackified acryl	• Kleur	zwart

• Rek bij breuk	50 %	• Statische schuifbestendigheid	goed
• Rekkracht	20 N/cm	• bij 40 graden C	
• Bestand tegen weekmakers	goed	• Temperatuurbestendigheid	200 °C
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• korte termijn	
• Hechting	goed	• Temperatuurbestendigheid	100 °C
• Statische schuifbestendigheid	goed	• lange termijn	
• bij 23 graden C		• Verouderingsbestendigheid (uv)	zeer goed
		• Vochtbestendigheid	zeer goed



tesa® 51967

Product Informatie

Kleefkracht op

• Kleefkracht op ABS (direct)	9.8 N/cm	• Kleefkracht op PET (na 14 dagen)	10.5 N/cm
• Kleefkracht op ABS (na 14 dagen)	10.8 N/cm	• Kleefkracht op PP (direct)	5.3 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (direct)	9.6 N/cm	• Kleefkracht op PP (na 14 dagen)	7 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen)	12.2 N/cm	• Kleefkracht op PS (direct)	10.2 N/cm
• Kleefkracht op PC (direct)	11.7 N/cm	• Kleefkracht op PS (na 14 dagen)	11.1 N/cm
• Kleefkracht op PC (na 14 dagen)	13.1 N/cm	• Kleefkracht op PVC (direct)	8.9 N/cm
• Kleefkracht op PE (direct)	5.2 N/cm	• Kleefkracht op PVC (na 14 dagen)	11.9 N/cm
• Kleefkracht op PE (na 14 dagen)	5.7 N/cm	• Kleefkracht op staal (direct)	12 N/cm
• Kleefkracht op PET (direct)	9.3 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	13.4 N/cm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51967>