



# tesa® 4338

## Product Informatie



Hoogkwalitatieve industriële maskeringstape - Tot 120 °C

### Product Omschrijving

"tesa® 4338 is een groene maskeringstape voor zeer veeleisende (spray)toepassingen. Speciaal geschikt voor transportsectoren zoals marine, trein, vrachtwagen en diverse andere toepassingen waar een hoge mate van flexibiliteit en schone verfranden vereist zijn. De verouderingsbestendige natuurrubberen kleefstof heeft een goede aanvangingskleefkracht, garandeert buitengebruik tot zeven dagen, temperatuurbestendigheid tot 120° C en verwijderbaarheid zonder residu.

- Goed zichtbaar door opvallende kleur
- Gemakkelijk in gebruik (gemakkelijk en gecontroleerd afwikkelen)
- Hoge flexibiliteit)
- Voor meerdere droogcycli – tot 6 cycli bij 120 °C/40 min
- Uitstekende hechting van verf en fillers
- Snelle en goede aanvangskleefkracht voor zekere fixatie zonder loskomen
- Schone verfranden \* Zeven dagen UV bestendig voor kort buitengebruik

### Sustainable Aspects

54% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Kenmerken

- The aging resistant natural rubber adhesive has a good quick stick, provides outdoor usability for up to seven-days, temperature resistance up to 120 °C / 248 F and clean removal.

### Toepassing

Maskering bij verfspuiten met temperaturen tot 120 °C

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                      |                         |        |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager          | licht gecrêpt papier | • Biobased (in gewicht) | 54 %   |
| • Type kleefmassa | natuurrubber         | • Totale dikte          | 145 µm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04338>



# tesa<sup>®</sup> 4338

## Product Informatie

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                              |           |
|-----------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 13 %    | • Gemakkelijk te verwijderen | ja        |
| • Rekkracht     | 43 N/cm | • Hand tearability           | zeer goed |

### Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 3.5 N/cm |
|---------|----------|

### Aanvullende informatie

Maskering bij verfspuitwerken met een droogproces in de oven bij temperaturen tot 120 °C

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04338>