



tesa® 4338

Product Informatie



Hoogkwalitatieve industriële maskeringstape - Tot 120 °C

Productomschrijving

"tesa® 4338 is een groene maskeringstape voor zeer veeleisende (spray)toepassingen. Speciaal geschikt voor transportsectoren zoals marine, trein, vrachtwagen en diverse andere toepassingen waar een hoge mate van flexibiliteit en schone verfranden vereist zijn. De verouderingsbestendige natuurrubberen kleefstof heeft een goede aanvangskleefkracht, garandeert buitengebruik tot zeven dagen, temperatuurbestendigheid tot 120° C en verwijderbaarheid zonder residu.

- Goed zichtbaar door opvallende kleur
- Gemakkelijk in gebruik (gemakkelijk en gecontroleerd afwikkelen)
- Hoge flexibiliteit)
- Voor meerdere droogcycli – tot 6 cycli bij 120 °C/40 min
- Uitstekende hechting van verf en fillers
- Snelle en goede aanvangskleefkracht voor zekere fixatie zonder loskomen
- Schone verfranden * Zeven dagen UV bestendig voor kort buitengebruik

Duurzame Aspecten

- 54% biogebaseerd materiaal in het totale product exclusief voering (in gewicht).



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

Maskering bij verfspuiten met temperaturen tot 120 °C

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Biobased (in gewicht) | 54 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 145 µm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa[®] 4338

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 13 % | • Handafscheurbaarheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 43 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 120 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 120 °C |

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 3.5 N/cm

Aanvullende informatie

Maskering bij verfspuitwerken met een droogproces in de oven bij temperaturen tot 120 °C

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04338>