



tesa® 64993

Product Informatie



Dubbelzijdige folietape

Productomschrijving

tesa® 64993 is een witte dubbelzijdige zelfklevende tape die bestaat uit een drager van PP-folie en een kleverige acrylkleefstof.

Kenmerken

- Een uitstekende combinatie van een hoge aanvangshechting en kleefniveau
- Een veilige hechting, zelfs op kritische materialen (zoals PP en PE) en ruwe oppervlakken
- Een goede temperatuurbestendigheid

Toepassing

- Montage van onverwarmde buitenspiegels op de bevestigingsplaat
- Montage van verwarmingselementen voor autospiegels op de bevestigingsplaat

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|--------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 240 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Kleur | wit |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 20 % | • Statische schuifbestendigheid | goed |
| • Rekkracht | 130 N/cm | • Statische schuifbestendigheid | matig |
| • Bestand tegen weekmakers | goed | • Statische schuifbestendigheid | matig |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed | • Statische schuifbestendigheid | matig |
| • Hechting | goed | • Temperatuurbestendigheid | 120 °C |
| | | • Temperatuurbestendigheid | 120 °C |
| | | • Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| | | • Vochtbestendigheid | zeer goed |

Kleefkracht op

- | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Kleefkracht op ABS (direct) | 12 N/cm | • Kleefkracht op PET (direct) | 10 N/cm |
| • Kleefkracht op ABS (na 14 dagen) | 13.5 N/cm | • Kleefkracht op PET (na 14 dagen) | 10.5 N/cm |
| • Kleefkracht op PC (direct) | 14.5 N/cm | • Kleefkracht op PP (direct) | 8 N/cm |
| • Kleefkracht op PC (na 14 dagen) | 15.5 N/cm | • Kleefkracht op PP (na 14 dagen) | 9.5 N/cm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64993>



tesa® 64993

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64993>