



tesa® Professional 64607PRO Extra Strong Floor Laying Perm.



Product Informatie

Extra sterke bevestigingstape voor algemene doeleinden

Product Omschrijving

tesa® Professional 4944 is een extra sterke bevestigings- en vloerbedekkingstape voor algemene doeleinden.

Toepassing

- Voor permanente, langdurige en veilige vloerbedekking
- Speciaal voor de bevestiging van tapijten op ruwe oppervlakken
- Voor vloerbedekkings- en veeleisende toepassingen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | textiel | • Totale dikte | 200 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur | wit |
| • Type voering | film | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Rek bij breuk | 20 % | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 60 °C |
| • Rekkracht | 35 N/cm | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 40 °C |
| • Hechting | zeer goed | • Verouderingsbestendigheid (uv) | matig |
| • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | zeer goed | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C | slecht | • Waas | zeer goed |

Hechting aan waarden

- | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| • PE (na 14 dagen) | 8.5 N/cm | • PVC (na 14 dagen) | 22.5 N/cm |
| • PET (direct) | 8 N/cm | • staal | 14.5 N/cm |
| • PP (direct) | 16 N/cm | • staal (direct) | 14.5 N/cm |
| • PP (na 14 dagen) | 24.5 N/cm | • staal (na 14 dagen) | 24 N/cm |
| • PVC (direct) | 14 N/cm | | |



tesa[®] Professional 64607PRO Extra Strong Floor Laying Perm.

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=NaN>