

tesa® 4323

Product Informatie



Algemene papieren afplaktape

Productomschrijving

tesa® 4323 is een vervormbare afplaktape gemaakt van een drager van crêpepapier en een lijmlaag van natuurrubber. De afplaktape is geschikt voor lichte spuitlakwerkzaamheden en algemene toepassingen zoals vastzetten, afdichten en bevestigen. De tape biedt een temperatuurbestendigheid tot 80 °C vóór nadrogen in de oven.

Duurzame Aspecten

- 57% biogebaseerd materiaal in het totale product exclusief voering (in gewicht).



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- De drager van crêpepapier zorgt voor een goede vervormbaarheid.
- Het natuurrubber lijmsysteem biedt een goede hechting op diverse oppervlakken en heeft een goede kleefkracht.
- De afplaktape biedt een uitstekende verfverankering, waardoor hij geschikt is voor lichte spuitlakwerkzaamheden.

Toepassing

- tesa® 4323 is geschikt voor lichte spuitlakwerkzaamheden en algemene afplaktoepassingen.
- De tape is temperatuurbestendig tot 80 °C vóór nadrogen in de oven.
- De tape is met de hand af te scheuren

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|--|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 125 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|
| • Rek bij breuk | 10 % | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 80 °C |
| • Rekkracht | 33 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 60 °C |
| • Handafscheurbaarheid | zeer goed | | |

tesa[®] 4323

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 2.8 N/cm

Aanvullende informatie

Nu ook verkrijgbaar in de kleur zwart.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4323>