



# tesa® 62624

## Product Informatie



200 µm dubbelzijdige zwarte hoogwaardige schuimtape

## Product Omschrijving

tesa® 60624 is een zwarte dubbelzijdige dunne schuimtape. De tape is voorzien van een kleverige acrylkleefstof.

## Kenmerken

- Dikte: 200 µm
- Zeer hoge hechtsterkte
- Zeer vormbare drager van schuim voor een uitstekende schokbestendigheid
- Superieure weerstand tegen wegdrukken dankzij sterke hoogwaardige lijm
- Goede afdichtingsfunctie tegen vocht en stof
- Waterdichtheid

## Toepassing

- Montage aanraakschermen
- Lensbevestiging in mobiele telefoons
- LCD-scherm / montage voorpaneel in notebooks
- Montage op oneffen en ruwe oppervlakken

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                 |                |        |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| • Drager          | PE-schuim       | • Totale dikte | 200 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Kleur        | zwart  |
| • Type voering    | PET-folie       |                |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |          |   |      |
|-----------------|----------|---|------|
| • Rek bij breuk | 340 %    | • Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | goed |
| • Rekkracht     | 6.7 N/cm | • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | goed |



# tesa<sup>®</sup> 62624

## Product Informatie

### Hechting aan waarden

• ABS (direct)	11 N/cm	• PC (direct)	14.5 N/cm
• ABS (na 14 dagen)	14.5 N/cm	• PC (na 14 dagen)	16 N/cm
• aluminium (direct)	11.8 N/cm	• PMMA (direct)	15.8 N/cm
• aluminium (na 14 dagen)	13.5 N/cm	• PMMA (na 14 dagen)	16.5 N/cm
• glas (direct)	15 N/cm	• staal (direct)	13 N/cm
• glas (na 14 dagen)	16 N/cm	• staal (na 14 dagen)	16 N/cm

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62624>