



tesa® 77815 Primerless Line



Product Informatie

1,5 mm dubbelzijdige tape van acrylschuim voor montage van automotive exterieuronderdelen

Productomschrijving

Met tesa® ACX^{plus} 77815 maakt u de primer overbodig in uw proces!

De hoogwaardige LSE-kleefstof zorgt voor een efficiënte en betrouwbare hechting op typische automotive onderdelen die gemaakt zijn van LSE (zoals PP en PP/EPDM) en MSE (zoals ABS) kunststoffen zonder primer. Daarnaast heeft ons product ook uitstekende hechteigenschappen als het gaat om verschillende soorten OEM blanke lak. (LSE: lage oppervlakte-energie; MSE: gemiddelde oppervlakte-energie) Dankzij de visco-elastische kern van acrylschuim kan tesa® ACX^{plus} 77815 Primerless Line dynamische en statische belastingen absorberen en afvoeren.

beschikbare diktes van 0,5, 0,8 en 1,1 mm

Kenmerken

Eigenschappen:

- # Hoge initiële prestaties op LSE-kunststoffen en moeilijk te hechten blanke lakken van OEM's
- # Uitstekende hechtstabiliteit bij een breder temperatuurbereik
- # Bereikt direct na het aanbrengen een hoge afpelkracht
- # Superieure afpelkracht op PP-ondergronden, zelfs bij een aanbrengtemperatuur van slechts 5 °C
- # Visco-elastische kern van acrylschuim ter compensatie van het verschil in thermische rek van gelijmde onderdelen
- # Uitstekende bevochtigingseigenschap
- # Hoge vocht- en UV-bestendigheid

Voordelen:

- # Maakt de primer overbodig in het productieproces
- # Maakt een veel efficiëntere en robuustere toepassing mogelijk
- # Vermindert de totale proceskosten
- # Realiseert gezondere werkomstandigheden

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=77815>



tesa® 77815

Primerless Line

Product Informatie

Kenmerken

Voor een milieuvriendelijkere productie

Toepassing

tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line is geschikt voor een groot aantal toepassingen voor permanente montage op het exterieur. Om de hoogst mogelijke prestaties te kunnen garanderen, willen wij volledig inzicht hebben in uw toepassing (inclusief de betrokken ondergronden) om de juiste productaanbeveling te kunnen geven.

Zijpanelen en sierlijsten

Emblemen

Spoilers

Antennes

Toepassingen op stijlen

PDC-montage

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Acryl schuim	• Totale dikte	1500 µm
• Type kleefmassa	LSE	• Kleur	Grijs
• Type voering	PE	• Kleur voering	blauw

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• L-jig	goed	• Temperature range	-40 to +80 °C
• Statische schuifbestendigheid bij 90 graden C	zeer goed	• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
• T-block	zeer goed	• Vochtbestendigheid	zeer goed



tesa[®] 77815

Primerless Line

Product Informatie

Kleefkracht op

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--|---------|
| • Kleefkracht op ABS (direct, 1 min) | 32 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 39 N/cm |
| • Kleefkracht op ABS (na 3 dagen) | 34 N/cm | • Kleefkracht op staal (direct, 1 min) | 36 N/cm |
| • Kleefkracht op PP (direct, 1 min) | 34 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 39 N/cm |
| • Kleefkracht op PP (na 3 dagen) | 44 N/cm | | |

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=77815>