



tesa® Professional 60100

Product Informatie

Glasvezeltape/gipsplaattape

Productomschrijving

tesa® 60100 zelfklevende glasvezeltape onderscheidt zich door de laatste ontwikkelingen in de voegenbandtechnologie. Met zijn sterke en vlakke glasvezelgaas biedt tesa® 60100 duurzame voegen voor gipsvezel-/gipskartonplaten. Dankzij de uitstekende hechting en treksterkte is eenmalig aanbrengen voldoende en kunnen naden vlak worden afgewerkt.

Kenmerken

- Naden dichten tussen zware gipsplaten
- Bevestigen en herstellen van kleine gaten en barsten

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|--------|
| • Drager | glasvezel | • Totale dikte | 260 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|-----|-------------|----------|
| • Rek bij breuk | 2 % | • Rekkracht | 102 N/cm |
|-----------------|-----|-------------|----------|

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 0.7 N/cm |
|------------------------|----------|

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=60100>