


tesa® 60264

Product Informatie



17 µm dubbelzijdige grijze elektrisch geleidende non-woven tape

Productomschrijving

tesa® 60264 is een ultradunne grijze dubbelzijdige elektrisch geleidende zelfklevende tape. Deze tape bestaat uit een elektrisch geleidende non-woven drager en een elektrisch geleidende acryllijm.

Kenmerken

- Ultradunne geleidende non-woven tape voor dunne apparaten
- Uitstekende elektrische geleiding in XYZ-richting, zelfs bij hoge temperaturen en vochtigheid.
- Hoge hechting, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden
- Uitstekende vervormbaarheid en aanpassing aan oneffen oppervlakken
- Zeer goede stansbaarheid

Toepassing

- EMC-toepassingen, zoals aarding
- Elektrostatische ontladingstoepassingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| • Drager | geleidend niet-geweven | • Kleur | Grijs |
| • Type kleefmassa | geleidend acryl | • Dikte van voering | 50 µm |
| • Type voering | PET-folie | • Kleur voering | transparant |
| • Totale dikte | 17 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|
| • Contact weerstand z- richting (initiële weerstand) | 0.02 Ohm / square inch | • Surface resistance x-y-direction | 0.2 Ohm / square |
| • Release van de folie | gemakkelijk | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 200 °C |
| • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | zeer goed | | |

Kleefkracht op

- | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal (direct) | 3.5 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 4.5 N/cm |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|

tesa® 60264

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60264>