

tesa® 4330

Product Informatie



Hoge prestaties afplaktape van papier voor lakwerk met ovenuitharding tot 140 °C

Productomschrijving

Duurzame Aspecten

48% bio-based inhoud in het totale product exclusief de liner (op gewicht)



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- tesa® 4330 is een fijnkreppapieren afplaktape gecombineerd met een natuur rubberen kleefstof die sterk hecht en temperatuurbestendig is.
- Het is de ideale oplossing voor veeleisende autolakkerijen (water- of oplosmiddelhoudende lakken) met daaropvolgende ovenuitharding tot 140°C.
- De natuur rubberen kleefstof zorgt voor een hoge aanvangskleefkracht en hechting op verschillende oppervlakken zoals lak, metaal, glas, rubber en kunststof.
- Lak- en vulmiddelsystemen hechten uitstekend aan de achterzijde, waardoor afbrokkelen wordt voorkomen.
- De fijne kreppapieren drager is uitstekend vormbaar en maakt nauwkeurig afplakken in hoeken mogelijk.

Toepassing

- ideaal voor de hoge eisen van autolakken
- uitstekende hechting op verschillende oppervlakken zoals lak, metaal, glas, rubber en kunststof
- de flexibele tape zorgt voor uitstekende verwerking in hoeken en hechting van lak/primer aan de achterkant
- ook geschikt voor het afplakken van printplaten voor het galvaniseren

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Biobased (in gewicht) | 48 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 170 µm |

tesa® 4330

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 12 % | • Handafscheurbaarheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 39 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 160 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 140 °C |

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 4.8 N/cm

Aanvullende informatie

tesa® 4330 is ook beschikbaar voor converteren/stansen met papieren liner (4330 PV1).

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4330>