

tesa® 4961

Product Informatie



Dubbelzijdige tape met papieren drager

Productomschrijving

tesa® 4961 bestaat uit een natuurrubberen lijmlaag en een speciale papieren drager.

Kenmerken

- Het "harde" lijmsysteem biedt een goede schuifweerstand en kan bovendien worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten.

Toepassing

- Splitsen van papier en film
- Zelfklevende bevestiging van schuurpapier schijven
- Algemene montage op gladde oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	vlak papier	• Totale dikte	205 µm
• Type kleefmassa	natuurrubber	• Kleur	wit
• Type voering	film	• Kleur voering	bruin

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	3 %	• Statische schuifbestendigheid	zeer goed
• Rekkracht	48 N/cm	• bij 40 graden C	
• Bestand tegen weekmakers	matig	• Temperatuurbestendigheid	110 °C
• Bestendigheid tegen chemicaliën	matig	• korte termijn	
• Hechting	goed	• Temperatuurbestendigheid	40 °C
		• lange termijn	
		• Verouderingsbestendigheid (uv)	matig
		• Vochtbestendigheid	matig

tesa® 4961

Product Informatie

Kleefkracht op

• Kleefkracht op ABS (direct)	4.5 N/cm	• Kleefkracht op PET (na 14 dagen)	4.5 N/cm
• Kleefkracht op ABS (na 14 dagen)	5.1 N/cm	• Kleefkracht op PP (direct)	4.6 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (direct)	4.2 N/cm	• Kleefkracht op PP (na 14 dagen)	5 N/cm
• Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen)	4.5 N/cm	• Kleefkracht op PS (direct)	4.7 N/cm
• Kleefkracht op PC (direct)	5.2 N/cm	• Kleefkracht op PS (na 14 dagen)	5.5 N/cm
• Kleefkracht op PC (na 14 dagen)	5.1 N/cm	• Kleefkracht op PVC (direct)	3.8 N/cm
• Kleefkracht op PE (direct)	3.4 N/cm	• Kleefkracht op PVC (na 14 dagen)	4.5 N/cm
• Kleefkracht op PE (na 14 dagen)	3.3 N/cm	• Kleefkracht op staal (direct)	5.2 N/cm
• Kleefkracht op PET (direct)	4.3 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	5.3 N/cm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4961>