

tesa® ACXplus 73205

Product Informatie

500 µm dubbelzijdige acryl kern tape

Productomschrijving

tesa® ACX^{plus} 73205 is een hoogwaardige, dubbelzijdige acryl schuimtape met uitstekende transparantie. De visco-elastische eigenschappen absorberen spanning, vullen gaten op en zorgen voor sterke, duurzame verbindingen - zelfs op oneffen oppervlakken. Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van transparante of doorschijnende materialen zoals glas, acryl of polycarbonaat, voor een vrijwel onzichtbare hechting. Dankzij de optische helderheid is de tape ideaal voor toepassingen waarbij een naadloze en esthetische afwerking gewenst is.

Kenmerken

- Hoge optische helderheid – ontworpen voor verlijming van transparante substraten
- Duurzame hechting – bestand tegen temperatuur, UV en veroudering
- Compenseert thermische uitzetting in verlijmden onderdelen
- Uitstekende hechting op transparante kunststoffen en glas
- Directe kleefkracht met hoge uiteindelijke hechtsterkte
- PFAS/PFOS-vrije samenstelling: Gemaakt zonder gefluoreerde stoffen, voor veiligere en duurzamere verlijmingsoplossingen.

Toepassing

tesa® 73205 is geschikt voor diverse veeleisende verlijmingstoepassingen, waaronder:

- Transparante bewegwijzering en naamplaten
- Montage van transparante decoratieve panelen
- Verlijmen van doorschijnende profielen
- Toepassingen waarbij vrijwel onzichtbare lijmnaden benodigd zijn (bijv. winkelinrichtingen, apparaten en interieurdesign-elementen)

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Acryl schuim	• Totale dikte	500 µm
• Type kleefmassa	zuivere acryl	• Kleur	transparant
• Type voering	wit		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Temperatuurbestendigheid korte termijn	180 °C	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	100 °C
--	--------	--	--------

tesa® ACXplus 73205

Product Informatie

Kleefkracht op

- | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op ABS (na 14 dagen) | 15 N/cm | • Kleefkracht op PMMA (na 14 dagen) | 12 N/cm |
| • Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen) | 19 N/cm | • Kleefkracht op PS (na 14 dagen) | 11 N/cm |
| • Kleefkracht op glas (na 14 dagen) | 20 N/cm | • Kleefkracht op PVC (na 14 dagen) | 14 N/cm |
| • Kleefkracht op PC (na 14 dagen) | 16 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 20 N/cm |
| • Kleefkracht op PET (na 14 dagen) | 13 N/cm | | |

Aanvullende informatie

tesa® 73210 is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Het biedt betrouwbare prestaties in een breed scala aan temperaturen en omgevingsomstandigheden. Voor een optimaal resultaat moeten oppervlakken schoon, droog en vrij van verontreinigingen zijn. Het is aan te raden om toepassingsgericht te testen voordat u het product op grote schaal inzet. Voor technische ondersteuning en het beste verlijmingsresultaat kunt u contact opnemen met een tesa® specialist.

Liner-opties:

- PV26: Witte papieren liner – zonder merk (160 µm)

Extra beschikbare dikte:

- tesa® 73210 - 1000µm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=73205>